



Schappe
Technical Thread

CAHIER DES CHARGES CDC 070501

SPECIFICATION (Provisional)

Emetteur **ASSURANCE QUALITE**

From : **QUALITY ASSURANCE**

Indice : Index	Objet Subject	NM 60/3 FAC TWARON <u>Provisoire</u> SEWING THREAD Mc 60/3 TWARON <u>Provisional</u>	Date : 09/02/00 Date	Page : 1/1 Page
-------------------	------------------	---	-------------------------	--------------------

PRODUIT PRODUCT	NM 60/3 FAC TWARON 620 S /400 Z SEWING THREAD Mc 60/3 TWARON 620 S / 400 Z
COMPOSITION COMPOSITION	100 % TWARON Craqué 100 % TWARON Stretch broken
MARCHE MARKET	FILS A COUDRE TECHNIQUES TECHNICAL SEWING THREADS
ARTICLE ITEM	070501
PRESENTATION MAKE-UP	Cône Hacoba de 3000 m 3000 m Hacoba bobbins

CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS		MOYENNE AVERAGE	INTERVALLE DE CONFIANCE A 95 % CONFIDENCE LIMIT AT 95 %		ECHANTILLON	SAMPLE
TITRE EN COUNT IN	TEX	50	53	47	Auto sortir III 6 bobines NF G 07-317	Auto sortir III 6 bobbins NF G 07-317
	TEX Nm Mc	20	19	21		
RESISTANCE A LA RUPTURE EN cN BREAKING STRENGTH IN cN		7100	Mini : 6200		Tenso Rapid Uster UT 1 6 bobines 20 tractions / bobine 50 mm/min	Tenso Rapid Uster UT 1 6 bobbins 20 tractions / bobbin 50 mm/min
RKM EN cN / TEX TENACITY in cN/TEX		142	Mini : 130			
ALLONGEMENT EN % ELONGATION IN %		3,1	2,7	3,5		

Valeurs indicatives résultant d'appareils de contrôle non fiables au système B.N.M.

Indicative values, resulting from testing apparatus, which can't be related to the system B.N.M.